



VABER INDUSTRIALE S.P.A.

PRODUZIONE ADESIVI E PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

Strada San Mauro, 203 I – 10156 Torino (ITAALIA)

Tel. +39 011273 44 32

Faks +39 011273 17 76 /+39 011 223 77 72

e-post: info@vaber.it

TEHNILINE ANDMEKAART

VABER AQUAFINISH 1000 Winterproof VEE BAASIL HELI SUMMUTAV KIVIKAITSE

Välja antud: 21.11.2001

Redigeerimise nr.: 5 Kuupäev: 27.07.2010

Kinnitatud: R&D Tõestatud: QMS

1. KIRJELDUS

VABER AQUAFINISH 1000 Winterproof on uudne heli summutav ja kivikildude eest kaitsev kattekiht, mis on valmistatud vee baasil. Toode on mõeldud eelkõige pakiruumide, mootoriruumide, terasest spoilerite, uste ja salongi komponentide töötlemiseks. Tänu spetsiaalsele koostisele on toode alati kasutatav ning see säilitab oma omadused ka pärast korduvat külmumist. Toode on hea UV- kindlusega. Toode on väga hõlpsasti pihustatav ka keskmise või peene tekstuuri korral.

2. KEEMILISED JA FÜÜSIKALISED OMADUSED

ALUS	: altekspolümeerid, mineraalsed täiteained, lisandid, vesi.	
SAADAVAL OLEVAD VÄRVID	: must, beež, hall	
VISKOOSUS @ 25 °C	: 12.000 ÷ 14200 mPas	1*
ERIKAAL (must, hall)	: 1,20 ÷ 1,25 g/cm ³	2*
ERIKAAL (beež)	: 1,15 ÷ 1,18 g/cm ³	2*
KUIVAINESISALDUS	: 59 ÷ 65 %	3*
PUUTEKUIV @ 25 °C – R.H. 50%	: 1 ÷ 2 h	4*
TÄIELIK KUIVAMINE	: 36 ÷ 48 h	
VÄRVIMISE VÕIMALUS	: peale 24 h	
RAKENDUSE TEMPERATUUR	: +15°C ÷ +35°C	
QUV TEST	: 1000 h	5*
KORROSIONI TEST	: 800 h	6*

1* Vaber'i meetod T-02 (viide: ASTM D2196) 5* Vaber'i meetod T-35 (viide: ASTM D4587)

2* Vaber'i meetod T-04 (viide: ASTM D1475)

3* Vaber'i meetod T-05 (viide: ASTM D2369) 6* Vaber'i meetod T-34 (viide: ASTM B117) paksus

4* Vaber'i meetod T-33 (viide: ASTM D1640)

3. RAKENDUSED JA KASUTAMINE

Kanda VABER AQUAFINISH 1000 Winterproof puhastele, rasvavabadele pindadele. Eemaldada rooste ning vanad kattejääd. Enne kasutamist loksutada toodet vähemalt 10 sekundit. Soovitud struktuuri saavutamiseks kasutada erinevaid kivikaitse- ja müratörjepüstoleid VABER L11U/90, VABER L15 või VABER NO-STOP SYSTEM 2000. TÄHELEPANU: toode kanda peale temperatuuril $+15^{\circ}\text{C} \div +35^{\circ}\text{C}$. Kui toode on seisnud temperatuuridel $+0^{\circ}\text{C} \div +15^{\circ}\text{C}$ hoiusta enne kasutamist toodet vähemalt 24 h 25 kraadi juures. Kui toode on seisnud temperatuuril alla 0°C siis hoiusta 48 h 25 kraadi juures. Töödeldud detaile hoia $< +15^{\circ}\text{C}$ kuni täieliku kuivamiseni. Mitte kasutada külmunud pindadel.

4. PAKENDAMINE

VABER AQUAFINISH 1000 Winterproof on saadaval 1l pudelis.

5. HOIUSTAMINE JA SÄILIVUSAEG

VABER AQUAFINISH 1000 Winterproof säilivusaeg originaalpakendis, hästi ventileeritud kohas kuivades tingimustes ja temperatuuril $+10^{\circ}\text{C} - +30^{\circ}\text{C}$ hoituna on 12 kuud alates tootmiskuupäevast.

6. MÄRKUS

Ülal toodud informatsioon ja muud tehnilised näitajad (nii suulised kui ka kirjalikud või testimise tulemusel saadud), eriti need, mis puudutavad meie toodete rakendamist ja kasutamist, vastavad meie parimatele teadmistele ja kogemustele. Siiski ei anna need meie garantiid lõpptulemusele ega ei kehtesta ühtegi juriidilisest suhtest tulenevat vastutust.

Arvestades materjalide rohkust, toetusi, käitlemis- ja hoiustamistingimusi, aga ka tootmis- ja kasutustingimusi, peab toote kasutaja alati ise vastavalt oma konkreetsetele kasutamise asjaoludele ennetavalt kogu eelpool toodud informatsiooni ja juhised üle kontrollima.

Mitte ühtki käesolevas väljaandes toodud väidet ei loeta volituse või soovitusena andmiseks kolmandate isikute mistahes tööstusomandi õiguste rikkumiseks.

©