

VABER INDUSTRIALE S.P.A.

PRODUZIONE ADESIVI E PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

Strada San Mauro, 203 I – 10156 Torino (ITAALIA)

Tel. +39 011273 44 32

Faks +39 011273 17 76 /+39 011 223 77 72

e-post: info@vaber.it



TEHNILINE ANDMEKAART

VABER TWIN FAST

Välja antud: 17.02.2006

Redigeerimise nr.:00

Kuupäev:18.11.2011

Kinnitatud: R&D Tõestatud: QMS

1. KIRJELDUS

VABER TWIN FAST on suurepärase kinnitussüsteem, mis põhineb üksteisega haakuvatel seenekujulistel plastnagadel. Vajaduse korral saab osad üksteise küljest hõlpsasti lahti võtta. Vaber Twin Fast on ühepoolne kinnitussüsteem, mille tõmbetugevus on identne olenemata kinnitamise viisist: süsteemi komponendid saab omavahel kinnitada nii piki- kui ristisuunaliselt. Vaber Twin fast kinnitub erinevatele alustele tänu spetsiaalsele akrüüllimile, mis tagab suurepärase haarde isegi ka nõudlikes tingimustes.

2. KEEMILISED JA FÜÜSIKALISED OMADUSED

KINNITUSSÜSTEEMIDE

OMADUSED

VÄRVUS	: selge	
LIIMUVUSE JÕUD	: 25-35 N/cm ²	1*
KINNITUS TUGEVUS	: 15-25 N/cm ²	
PAKSUS	: u. 5,9mm koos liimiga u. 4,0 mm ilma liimita	

TWIN FAST OMADUSED

STRUKTUUR	: tekstureeritud : PA kaetud	
ALUS	: polüuretaaniga	
SEENEKUJU	: PP	
VÄRVUS	: naturaalne	
ELEMENDID	: Nr. 56 /cm ²	
LAIUS	: 25 mm	
PAKSUS ilma liimita	: 2,9 mm	
KAAL	: 22 g/m	
KAAL liimiga	: 49 g/m	
LIIMI OMADUSED		
VÄRVUS	: läbipaistev	
KEEMILINE ALUS	: akrüül	Lk 1 / 2

SISEKATE	: LDPE punane
TEMPERATUURI TALUVUS	: -40°C - +160°C (lühikest aega)
HEA VASTUPIDAVUS	: pehmedajad, lahustid, niiskus, energeetilised materjalid.
EI LIIMU	: PE, TEFLON, pinnad millel on madal energeetilisus.

Tehniline andmekaart järgneb - VABER TWIN FAST
Redigeerimise nr.: 00, Kuupäev 18.11.2011

3. RAKENDUSED JA KASUTAMINE

Enne VABER TWIN FAST paigaldamist puhastada pinnad rasvast, roostest, tolmust ning veenduda, et pind on kuiv. Pärast paigaldamist suruda teip vastu pinda vältimaks õhumulle.

4. PAKENDAMINE

VABER TWIN FAST on saadaval 23mm x 2m. 1 tk kastis.

5. HOIUSTAMINE JA SÄILIVUSAEG

VABER TWIN FAST säilivusaeg originaalpakendis, hästi ventileeritud kohas kuivades tingimustes ja temperatuuril +5°C - +30°C hoituna on 12 kuud alates tootmiskuupäevast.

6. MÄRKUS

Ülal toodud informatsioon ja muud tehnilised näitajad (nii suulised kui ka kirjalikud või testimise tulemusel saadud), eriti need, mis puudutavad meie toodete rakendamist ja kasutamist, vastavad meie parimatele teadmistele ja kogemustele. Siiski ei anna need meie garantiid lõpptulemusele ega ei kehtesta ühtegi juriidilisest suhtest tulenevat vastutust.

Arvestades materjalide rohkust, toetusi, käitlemis- ja hoiustamistingimusi, aga ka tootmis- ja kasutustingimusi, peab toote kasutaja alati ise vastavalt oma konkreetsetele kasutamise asjaoludele ennetavalt kogu eelpool toodud informatsiooni ja juhised üle kontrollima.

Mitte ühtki käesolevas väljaandes toodud väidet ei loeta volituse või soovitusena andmiseks kolmandate isikute mistahes tööstusomandi õiguste rikkumiseks.

