



# VABER INDUSTRIALE S.P.A.

PRODUZIONE ADESIVI E PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

Strada San Mauro, 203 I – 10156 Torino (ITALY)

Tel. +39 011273.44.32

Fax +39 011273.17.76 /+39 011 223.77.72

e-mail: info@vaber.it

## TEHNILINE ANDMEKAART

**NR. 4989911/E**  
**DSB2002**

**VABER MILLENIUM**

**Välja antud:** 25.11.1999

**Redigeerimise nr.:** 4 **Kuupäev:** 28.06.2002

**Koostaja:** Cecconello **T.D:** Girivetto **Q.M.S.:** Favata

### 1. KIRJELDUS

VABER MILLENIUM DSB 2002 on vee-, niiskuse- ja tolmukindel liimuv kile, mis on mõeldud kasutamiseks igat tüüpi sõidukite esi- ja tagauste sisekülje kattekihina. Toode koosneb silikoonpaberist, eemaldatavast akrüüllimikihist, PP- kilest, püsivast akrüüllimikihist, PE- poroloonist.

### 2. KEEMILISED JA FÜÜSIKALISED OMADUSED

#### 2.1 ISOLATSIOONI TEHNILISED OMADUSED

- TIHEDUS	DIN 53420		20 Kgs/ m <sup>3</sup>
- VASTUPIDAVUS	DIN 53571	Pikisuunaline	0,23 N/mm <sup>2</sup>
TÖMBETUGEVUSELE		Risti	0,18 N/mm <sup>2</sup>
	DIN 53571	Pikisuunaline	91 %
- LÕPLIK PIKENEMINE KATKEMISEL		Risti	80 %
	DIN 53577	10 %	0,01 N/mm <sup>2</sup>
- KOKKUSURUTAVUS		20 %	0,03 N/mm <sup>2</sup>
		30 %	0,04 N/mm <sup>2</sup>
		50 %	0,10 N/mm <sup>2</sup>
		70 %	0,33 N/mm <sup>2</sup>
	DIN 53572	24 h	7,95 %
- ALLESJÄÄNUD PINGE	22h / 20°C /	72 h	6,6 %
	50%	168 h	4,44 %
		336 h	2,87 %
	DIN 53428	1 h	0,17 Vol. %
- VEE IMAVUS		24 h	0,27 Vol. %

- AURU LÄBILASKVUS 24h @ 38°C	DIN 53429	7 päeva	0,63 Vol. % 11,89 grs/m <sup>2</sup>
-------------------------------	-----------	---------	---

#### a. TEIBI TEHNILISED OMADUSED

- RULLI SUURUS - PAKSUS - KAAL M <sup>2</sup> : - RULLI KAAL:  - LIIMIVUS - VASTUPIDAVUS TEMPERATUURIL - PAIGALDUSTEMPERATUUR	600 mm x 10 m 2,2 mm ± 10 % 195 grs 1350 grs (1200 grs poroloon + 150 grs kartong) 2,1 N/cm -30°C ÷ +60°C +10°C ÷ +30°C
KÖIK ÜLALTOODUD ANDMED ON UMBKAUDSED ARVESTADES AASTAST KESKMIST TOODANGUT.	

### 3. RAKENDUSED JA KASUTAMINE

Enne VABER MILLENNIUM DSB 2002 paigaldamist veenduda, et pind on puhas, kuiv, õli-, rooste- ja tolmuva. Kile paigaldada ilma õhumullideta.

### 4. HOIUSTAMINE JA SÄILIVUSAEG

VABER MILLENNIUM DSB 2002 tuleks säilitada oma originaal pakendis, hästi ventileeritud ja kuivas kohas, temperatuuril +18°C - +25°C. Säilivus: 12 kuud pärast tootmiskuupäeva.

### 5. MÄRKUS

Ülal toodud informatsioon ja muud tehnilised näitajad (nii suulised kui ka kirjalikud või testimise tulemusel saadud), eriti need, mis puudutavad meie toodete rakendamist ja kasutamist, vastavad meie parimatele teadmistele ja kogemustele. Siiski ei anna need meie garantiid lõpptulemusele ega ei kehtesta ühtegi juriidilisest suhtest tulenevat vastutust.

Arvestades materjalide rohkust, toetusi, käitlemis- ja hoiustamistingimusi, aga ka tootmis- ja kasutustingimusi, peab toote kasutaja alati ise vastavalt oma konkreetsetele kasutamise asjaoludele ennetavalt kogu eelpool toodud informatsiooni ja juhised üle kontrollima.

Mitte ühtki käesolevas väljaandes toodud väidet ei loeta volituse või soovitusena kolmandate isikute mistahes tööstusomandi õiguste rikkumiseks.