



# VABER INDUSTRIALE S.P.A.

PRODUZIONE ADESIVI E PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

Strada San Mauro, 203 I – 10156 Torino (ITAALIA)

Tel. +39 011273 44 32

Faks +39 011273 17 76 /+39 011 223 77 72

e-post: info@vaber.it

## TEHNILINE ANDMEKAART

### VABER MULTISPRAY

Välja antud: 15.01.1999

Redigeerimise nr.: 5 Kuupäev: 22.12.2009

Kinnitatud: R&D Tõestatud: QMS

#### 1. KIRJELDUS

VABER MULTISPRAY on ühekomponendiline pihustatav hermeetik. Sobib metalli ühenduskohtade tihendamiseks sõidu- ja kaubaautode keredel. VABER MULTISPRAY on valmistatud MS polümeeri baasil. Toode ei sisalda isotsüanaati ning sellel on madal lenduvate orgaaniliste ühendite tase. Peamised omadused: \*sobib suurepäraselt paljude materjalide (terasplekk, värvitud või nakkeparandajaga töödeldud pinnad) liimimiseks. \*ülevärvitav märjalt või 48 tunni jooksul pärast pealekandmist. \*säilitab elastsuse. \*ei pragune ega tõmbu kokku pärast värvimist. \*vastupidav kemikaalide ja õhus sisalduvate ainete toimele. \*roostekindel. \*UV-kindel. \*taastab sõidu- ja veoautode ning haagiste originaalse viimistluse.

#### 2. KEEMILISED JA FÜÜSIKALISED OMADUSED

ALUS	: MS polümeer	
VÄLIMUS	: tiksotroopne pasta	
VÄRVUS	: kreemjas	
KIVISTUMISE SÜSTEEM	: niiskuse toimel	
PUUTEKUIV @20 °C/65 % R.H.	: 10-15 min	1*
KUIVAMISAEG @20 °C-50% R.H.	: 2-3 mm/24 h	2*
TUGEVUS A	: 35 ± 5	3*
ERIKAAL	: 1,62 ± 0,04 g/cm <sup>3</sup>	4*
TEMPERATUURILE VASTUPIDAVUS	: - 40°C ÷ +90°C	
PIKENDAMINE PIDURDUSEL	: > 400%	5*
ELASTSUSMOODUL 100%	: 0,90 N/mm <sup>2</sup>	5*

TOODE EI TÕMBU KOKKU :

KEEMILINE VASTUPIDAVUS:

HEA: vesi, lahjendatud anorgaanilised happed ja leelised, mineraalõlid ja rasvad.

HALB: aromaatsed ja alifaatsed lahustid, kontsetreeritud happed, klooritud süsivesinikud.

- 1\* Vaber'i meetod T-33 (viide: ASTM D1640-95)
- 2\* Vaber'i meetod T-36
- 3\* Vaber'i meetod T-11 (viide: ASTM D 2240-91)
- 4\* Vaber'i meetod T-04 (viide: ASTM D1475-90)
- 5\* DIN53504.

Tehniline andmekaart järgneb- VABER MULTISPRAY  
Redigeerimise nr.: 5, Kuupäev 22.12.2009

### **3. RAKENDUSED JA KASUTAMINE**

VABER MULTISPRAY paigaldada puhtale (eemaldada tolm, õlid, rasv, abiained) pinnale. Toode on märjalt ülevärvitav. Kasutada VABER SPRAY KIT'i, et pihustada toodet. Kandke toode peale temperatuuril  $+5^{\circ}\text{C} \div +25^{\circ}\text{C}$ .

### **4. PAKENDAMINE**

Toode on saadaval 290 ml pakendis.

### **5. HOIUSTAMINE JA SÄILIVUSAEG**

VABER MULTISPRAY säilivusaeg originaalpakendis, hästi ventileeritud kohas, kuivades tingimustes ja temperatuuril  $+5^{\circ}\text{C} \div +25^{\circ}\text{C}$  hoituna, on 12 kuud alates tootmiskuupäevast.

### **6. MÄRKUS**

Ülal toodud informatsioon ja muud tehnilised näitajad (nii suulised kui ka kirjalikud või testimise tulemusel saadud), eriti need, mis puudutavad meie toodete rakendamist ja kasutamist, vastavad meie parimatele teadmistele ja kogemustele. Siiski ei anna need meie garantiid lõpptulemusele ega ei kehtesta ühtegi juriidilisest suhtest tulenevat vastutust.

Arvestades materjalide rohkust, toetusi, käitlemis- ja hoiustamistingimusi, aga ka tootmis- ja kasutustingimusi, peab toote kasutaja alati ise vastavalt oma konkreetsetele kasutamise asjaoludele ennetavalt kogu eelpool toodud informatsiooni ja juhised üle kontrollima.

Mitte ühtki käesolevas väljaandes toodud väidet ei loeta volituse või soovitusena andmiseks kolmandate isikute mistahes tööstusomandi õiguste rikkumiseks.

©