



# VABER INDUSTRIALE S.P.A.

PRODUZIONE ADESIVI E PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

Strada San Mauro, 203 I – 10156 Torino (ITAALIA)

Tel. +39 011273 44 32

Faks +39 011273 17 76 /+39 011 223 77 72

e-post: info@vaber.it

## TEHNILINE ANDMEKAART

### VABER SP5

#### ÜHE KOMPONENDILINE POLÜURETAAN TIHEND

**Välja antud:** 11.november 1990

**Redigeerimise nr.:** 5 **Kuupäev:** 21.12.2009

**Kinnitatud:** R&D **Tõestatud:** QMS

#### 1. KIRJELDUS

VABER SP5 on ühekomponendiline liimitav polüuretaan tihend. Seda kasutatakse autotööstuses rattakoopa äärtel, keevituskohtadel ja autokere ees ja taga olevates kohtades, pakiruumi põhjas ja autopõrandal. VABER SP5 annab suurepärase kaitse vee, tolmu ja niiskuse tungimise vastu ühenduskohtadesse ja auto sisse. Toode talub ka pehmetoimelist kemikaali.

VABER SP5 kasutatakse ka:

- \* metallkonstruktsioonide tihendamiseks ja sidumiseks
- \* keskmise või vähese liikumisega põranda ühenduskohtades
- \* kere ja mahutite vibreerivate osade sidumiseks

#### 2. KEEMILISED JA FÜÜSIKALISED OMADUSED

ALUS	: polüuretaan	
VÄLIMUS	: tiksotroopne pasta	
SAADAVAL OLEVAD VÄRVID	: valge, hall, must	
ERIKAAL	: 1,30 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>	1*
KÕVENEMISE SÜSTEEM	: niiskuse toimel kõvenev	
ÜLEVÄRVIMINE @ 20°C/65% RH	: ca 30 min pärast	2*
PEALMISE KIHII MOODUSTUMINE @ 20°C/65% RH	: 15 min	2*
KÕVENEMISE KIIRUS @ 20°C/65% RH	: 3 mm/ 24 h	2*
TUGEVIK A	: 40 ± 5	3*
TÕMBETUGEVIK	: >1,5 N/ mm <sup>2</sup>	4*
KATKEVENIVUS	: > 600%	4*
ELASTSUSE MOODUL 100%	: 0,60 N/mm <sup>2</sup>	5*
RAKENDUSE TEMPERATUUR	: - 30°C ÷ +90°C	
PAIGALDUSTEMPERATUUR	: +5°C ÷ +30°C	

1\* Vaber'i meetod T-03 (viide: ASTM D 792-91)

2\* Vaber'i meetod T-033

3\* Vaber'i meetod T-11 (viide: ASTM D 2240-91)

4 \* Vaber'i meetod T-10  
5 \* DIN 53504

### **3. RAKENDUSED JA KASUTAMINE**

VAPER SP5 kantakse pinnale täppidena.

Enne toote pinnale kandmist veenduge, et pind on puhas ja kuiv.

Soovitav ühenduskoha suurus

Ühenduskohtadele < 12mm: ühenduskoha sügavus = ühenduskoha laius

Ühenduskohtadele >12 mm: 2x ühenduskoha sügavus = ühenduskoha laius

### **4. PAKENDAMINE**

VABER SP5 on saadaval 310 ml ja 600 ml (12 tk kastis) pakendina. Toode on saadaval ka 20 l anumana ja tellimisel 200 liitrise mahutina.

### **5. HOIUSTAMINE JA SÄILIVUSAEG**

VABER SP5 säilivusaeg originaalpakendis, hästi ventileeritud kohas kuivades tingimustes ja temperatuuril +5°C - +25°C hoituna on 12 kuud alates tootmiskuupäevast.

### **6. MÄRKUS**

Ülal toodud informatsioon ja muud tehnilised näitajad (nii suulised kui ka kirjalikud või testimise tulemusel saadud), eriti need, mis puudutavad meie toodete rakendamist ja kasutamist, vastavad meie parimatele teadmistele ja kogemustele. Siiski ei anna need meie garantiid lõpptulemusele ega ei kehtesta ühtegi juriidilisest suhtest tulenevat vastutust.

Arvestades materjalide rohkust, toetusi, käitlemis- ja hoiustamistingimusi, aga ka tootmis- ja kasutustingimusi, peab toote kasutaja alati ise vastavalt oma konkreetsetele kasutamise asjaoludele ennetavalt kogu eelpool toodud informatsiooni ja juhised üle kontrollima.

Mitte ühtki käesolevas väljaandes toodud väidet ei loeta volituse või soovitusena andmiseks kolmandate isikute mistahes tööstusomandi õiguste rikkumiseks.

©