



# VABER INDUSTRIALE S.P.A.

PRODUZIONE ADESIVI E PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

Strada San Mauro, 203 I – 10156 Torino (ITAALIA)

Tel. +39 011273 44 32

Faks +39 011273 17 76 /+39 011 223 77 72

e-post: info@vaber.it

## TEHNILINE ANDMEKAART

### VABER TEX

NR 3700411

**Välja antud:** 25.11.2004

**Redigeerimise nr.:** 2

**Kuupäev:** 26.10.2005

**Kinnitatud:** R&D    **Tõestatud:** QMS

#### 1. KIRJELDUS

VABER TEX on kivikildude eest kaitsev ning heliisolatsiooni pakkuv tekstureeritud kaitsekiht, mis põhineb lahustis lahustatud kummil ja vaikudel. Plekile pihustatud aine moodustab kiiresti plastilise kulumiskindla kattedekihi. Toode ei tõmbu kokku ega pragune isegi madalal temperatuuril. Aine ei lahustu vees ning seda võib veidi aega pärast pealekandmist üle värvida.

#### 2. KEEMILISED JA FÜÜSIKALISED OMADUSED

ALUS	: lahustis lahustatud	
VÄRVUS	kumm ka vaik,	
VÄLIMUS	mineraaltäiteained,	
	lisandid	
	: must, hall, beež	
	: viskoosne vedelik	
	: must 25000÷30000 cps	
	Hall, beež 18000÷23000	
VISKOOSUS @ 25 °C	cps	1*
ERIKAAL	: 1,43 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>	2*
KUIVAINE SISALDUS	: 71 ± 2%	3*
PINNAKUIV @ 25 °C	: u. 25 min	4*
ÜLE VÄRVIMINE @ 25 °C	: u. 45 min möödumisel	
PAIGALDUSTEMPERATUUR	: 10°C ÷ 35 °C	

Toodet võib lahjendada tavaliste värvi vedeldajatega.

- 1\* VABER meetod T-02 (viide: ASTM D2196-91/A)  
2\* VABER meetod T-04 (viide: ASTM D1475- 90)  
3\* VABER meetod T-05 (viide: ASTM D2369-95)  
4\* VABER meetod T-33 (viide: ASTM D1640 -95)

Lk 1 / 2

Tehniline andmekaart järgneb –nr 3700411- VABER TEX  
Redigeerimise nr.: 2, Kuupäev 26.10.2005

### **3. RAKENDUSED JA KASUTAMINE**

Toode kanda puhtale ja rasvavabale pinnale. Kanda pinnale krunt, lihvida. Loksutada toodet vähemalt 15 minutit enne kasutamist. Paigalda musta värvi Vabeb Tex 4-5 bar-ga. Hall ja beež Vaber Tex 5-6 bar-ga. Kasutage kivikaitse- ja müratõkke püstoleid: Vaber L11/90, Vaber No-Stop system 2000 või Vaber L15. Vajadusel üle värvida 40 min möödumisel pärast paigaldust (paigaldustemperatuur 25°C juures).

### **4. PAKENDAMINE**

VABER TEX on saadaval 1 kg ja 2kg pakendites- 12 tk kastis. Eritellimusel 18 kg ja 200 lt pakend.

### **5. HOIUSTAMINE JA SÄILIVUSAEG**

VABER TEX säilivusaeg originaalpakendis, hästi ventileeritud kohas kuivades tingimustes ja temperatuuril +5°C - +35°C hoituna on 12 kuud alates tootmiskuupäevast.

### **6. MÄRKUS**

Ülal toodud informatsioon ja muud tehnilised näitajad (nii suulised kui ka kirjalikud või testimise tulemusel saadud), eriti need, mis puudutavad meie toodete rakendamist ja kasutamist, vastavad meie parimatele teadmistele ja kogemustele. Siiski ei anna need meie garantiid lõpptulemusele ega ei kehtesta ühtegi juriidilisest suhtest tulenevat vastutust.

Arvestades materjalide rohkust, toetusi, käitlemis- ja hoiustamistingimusi, aga ka tootmis- ja kasutustingimusi, peab toote kasutaja alati ise vastavalt oma konkreetsetele kasutamise asjaoludele ennetavalt kogu eelpool toodud informatsiooni ja juhised üle kontrollima.

Mitte ühtki käesolevas väljaandes toodud väidet ei loeta volituse või soovitusena andmiseks kolmandate isikute mistahes tööstusomandi õiguste rikkumiseks.

©

